



PROTECTOR M S

PROTECTION TEMPORAIRE INCOLORE ANTICORROSION DES MÉTAUX
S = GAZ PROPULSEUR ININFLAMMABLE - 97 % DE PRINCIPE ACTIF
(Aérosol)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : liquide

Densité : 0,69 +/- 0,02

Odeur : légère

Couleur : incolore

pH : sans

Point éclair : inférieur à 21°C



PROPRIÉTÉS

PROTECTOR M S assure une protection anticorrosive très efficace en ne déposant qu'un mince film huileux compatible avec les usinages ultérieurs et imperméable à l'eau.

Avantages : formulation exempte de solvant chloré, excellente tenue aux essais de brouillard salin. La pellicule de film huileux se reforme même après une rayure du film. Elle s'élimine très facilement par essuyage, avec un solvant de notre gamme. Ses qualités mouillantes permettent de déplacer l'eau des surfaces à protéger.

Domaines d'utilisation : en atelier pour traiter des outils. Pour la protection des pièces en attente de reprise d'usinage, de conditionnement définitif ou de traitement de surface. Protection d'outillage, de moules à injections. Toutes autres industries souhaitant préserver des pièces métalliques de la corrosion : automobile et mécanique.

Durée de protection en intérieur : 6 mois minimum.

Utilisation de **PROTECTOR M S** suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATION	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Opérations de protection temporaire anticorrosion.	Prêt à l'emploi.	Avant toute application de PROTECTOR M S , les pièces doivent être propres et sèches. Pulvériser une couche uniforme en tenant l'aérosol à une distance de 25 cm environ de la pièce à traiter. Par la suite, l'élimination de ce film peut se faire avec l'un de nos solvants.

Recommandations : récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Utiliser des gants pour appliquer **PROTECTOR M S**.

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.