

COLCIM

COLLE DE REPRISSE - ACCROCHAGE - RAGRÉAGE - ÉTANCHÉITE - JOINTAGE

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- État** : liquide
- Densité** : 1,01 +/- 0,02
- Odeur** : légère
- Couleur** : blanche
- pH** : 10 +/- 1
- Point éclair** : sans



PROPRIÉTÉS

COLCIM, dispersion aqueuse de latex synthétique à environ 45 % de matières actives, se mélange à l'eau de gâchage des mortiers. **COLCIM** confère aux mortiers une très bonne adhérence aussi bien en milieu sec qu'en milieu humide, une bonne maniabilité et une excellente résistance à la flexion, la compression et à la traction tout en diminuant le module d'élasticité des mortiers. **Domaines d'utilisation** : **enduits et chapes** : accrochage d'enduits et chapes sans nécessité de piquage, enduits imperméables pour les réservoirs, les piscines d'eau douce ou salée, égouts, chapes à hautes résistances à l'usure, à l'érosion et à l'eau; **collages** : pose des carrelages et faïences, collage des bordures en béton sur enrobés routiers (trottoirs, îlots directionnels, balises...), collage et durcissement des plâtres, reprise de bétonnage après arrêt en cours de travaux, **COLCIM** est applicable sur le bois; **jointes et scellements étanches et durables** : de maçonnerie, de panneaux préfabriqués et pré-dalles, sans risque de fissuration; **finition de couverture** : solins, souches, embarrures, tuiles faïtières; **ragréages et réparations** : reprofilages et réparations d'épaufrures, réparations des chapes, reprise de formes, bouchage des trous.

Utilisation de COLCIM suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	DILUTIONS	MODE D'EMPLOI
Enduits de murs et réparations.	30 %, soit 1 Volume de COLCIM pour 2 volumes d'eau.	Agiter brièvement avant emploi. Humidifier le support avant l'application. N'appliquer que par températures supérieures à 5°C et inférieures à 30°C. Éviter tout malaxage prolongé. Gâcher le mortier avec un mélange constitué de COLCIM et d'eau.
Cuvelages.	10 % de COLCIM en poids du ciment, soit 3,5 Litres par sac de ciment de 35 Kg.	Agiter brièvement avant emploi. Humidifier le support avant l'application. N'appliquer que par températures supérieures à 5°C et inférieures à 30°C. Éviter tout malaxage prolongé. Gâcher le mortier avec un mélange constitué de COLCIM et d'eau ou le mélanger dans la bétonnière avec le ciment.
Carrelages.	2,5 Litres de COLCIM pour 25 Kg de colle à carrelage.	Mélanger COLCIM à la colle à carrelage dans les proportions définies ci-contre.

D.A.C.D

Partenaire · Chimie · Environnement



Recommandations : nettoyer immédiatement les outils à l'eau après utilisation de **COLCIM**. Port de gants et de lunettes de protection recommandé. Stocker à l'abri du gel à une température comprise entre 5°C et 40°C.

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.