



## DECOFFR

### AGENT DE DÉMOULAGE ET DE DÉCOFFRAGE POLYVALENT INSENSIBLE AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURES

#### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- État** : fluide huileux
- Densité** : 0,81 +/- 0,03
- Odeur** : caractéristique
- Couleur** : brune
- pH** : sans
- Point éclair** : 66°C (vase clos)



#### PROPRIÉTÉS

**DECOFFR** est un décoffrant polyvalent pour les différents types de coffrages : fer, plastique, bois traités, contreplaqué, etc... et s'utilise également pour des coffrages ou des moules chauffants à une température d'étuvage de 50°C maximum.

**Avantages** : ce décoffrant reste stable aux écarts de température, supprime l'adhérence des bétons sans entraîner d'effets secondaires néfastes tels que traces huileuses ou poudrage sur les produits démoulés; assure un décoffrage rapide sans risque de farinage; permet l'accrochage sans risque des traitements ultérieurs, enduits, peintures, plâtres, etc...; laisse les coffrages parfaitement propres et n'engendre pas de corrosion des coffrages métalliques; sa viscosité permet l'application sur batterie et tous moules verticaux.

**Domaines d'utilisation** : convient à tous les chantiers de bétons banchés, de préfabrication (étuvage inférieur à 50°C), de bétons précontraints. **Consommation moyenne** : sur moules ou banches métalliques : 20 à 25 m<sup>2</sup>/litre; sur moules plastiques : 25 à 30 m<sup>2</sup>/litre; sur moules contreplaqués : 10 à 20 m<sup>2</sup>/litre; sur moules contreplaqués traités : 20 à 25 m<sup>2</sup>/litre; sur moules bois : 10 à 15 m<sup>2</sup>/litre; sur moules et pistes en béton : 10 à 15 m<sup>2</sup>/litre.

Utilisation de DECOFFR suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Moules ou banches métalliques, moules plastiques, contreplaqués, contreplaqués traités ou bois, moules et pistes en béton.	Prêt à l'emploi.	Appliquer <b>DECOFFR</b> de préférence par pulvérisation (manuelle ou air comprimé) mais aussi au balai, à la brosse, au rouleau ou au chiffon. Le film appliqué doit être mince et uniforme. Toujours éviter un surplus néfaste à l'aspect final ainsi qu'à l'adhérence des revêtement ultérieurs.

**Recommandations** : éviter le contact avec la peau. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de protection lors de la manipulation du produit. Empêcher tout écoulement dans les égouts ou les milieux naturels. Stockage et conservation : dans un local frais et ventilé à l'écart de toute flamme ou source d'ignition et de l'humidité.

*D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.*

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène

Unité de Recherches et de Fabrication  
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence  
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46  
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com  
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z  
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69).