



AD TOILE US

SCOTCH AMÉRICAIN TOILÉ

ADHÉSIF MULTI-FONCTIONS TOUS SUPPORTS

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : solide

Densité : 200 gr/m²,
140 gr/m² de masse adhésive

Odeur : inodore

Couleurs : gris aluminium, noir

pH : sans

Point éclair : sans

Présentation : carton de 12 rouleaux

- de 50 mm x 50 mètres (avec intercalaire) :
disponible en gris aluminium et noir.

- de 75 mm x 50 mètres (avec intercalaire) :
disponible en gris aluminium uniquement.



PROPRIÉTÉS

Adhésif multi-fonctions constitué d'un tissu couché polyéthylène étanche et imperméable strié enduit d'une masse adhésive caoutchouc, **AD TOILE US** est compatible avec tous les supports rencontrés dans le bâtiment pour : réparations, obturations, masquages, protections, maintien de bâches, étanchéité, etc...

Avantages : adhérence même sur les supports rugueux, ne se déforme pas par forte chaleur et n'est pas "cassant" par basse température durant la période hivernale. Son déroulement est facile.

AD TOILE US se découpe à la main très facilement grâce aux stries. Flexible et conformable.

Domaines d'utilisation : **AD TOILE US** peut être utilisé sur de multiples et divers supports **rugueux** tels que : béton, ciment, pierre, terre cuite, bois, ardoise, etc... et également sur supports **lisses** : l'aluminium, carrelage, tuiles, ardoises, PVC, bétons, enduits etc... De plus **AD TOILE US** convient idéalement pour les protections des canalisations et attentes en PVC.

Utilisation d'**AD TOILE US** suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	PRÉSENTATION	MODE D'EMPLOI
Protection de tous supports rencontrés dans le bâtiment.	Prêt à l'emploi.	Les supports doivent être secs, dépoussiérés, exempts de graisse, d'huile, de tout autre contaminant, de toutes parties non adhérentes susceptibles d'empêcher l'adhérence de l'adhésif. Dérouler ensuite AD TOILE US et l'appliquer sur la surface à protéger.

Propriétés techniques d'AD TOILE US :

	Unité	Valeur Nominale	Méthode de test
Épaisseur totale	mm	0,23	Interne
Charge à la rupture	N/cm	35	IEC 454-2
Pouvoir adhésif sur acier	N/cm	6	IEC 454-2
Pouvoir adhésif sur endos	N/cm	3,5	IEC 454-2
Tenue en température	°C	0 à 60°C	

Recommandations : en cas d'utilisation par fortes chaleurs, éviter un emploi prolongé et tout transfert de colle. Sur bois vernis ou peint il est préférable de faire un essai préalable afin de s'assurer de l'adhérence. Les rouleaux doivent être stockés à plat sur la tranche, dans leur emballage d'origine, à l'abri de la poussière, de la chaleur, de l'humidité, de la lumière solaire directe, des vapeurs de solvants. La durée de vie de l'adhésif une fois appliqué peut varier en fonction des conditions d'utilisation et de l'environnement climatique. Dans des conditions standard, le stockage (dans un local frais et ventilé à une température comprise entre 10°C et 30°C) est de 24 mois.

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.