

FINILAC AQUA

**PEINTURE ANTIROUILLE DE FINITION EN PHASE AQUEUSE
APPLICABLE DIRECTEMENT SUR LA ROUILLE
SPÉCIAL INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
FORMULATION SANS PLOMB**

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : fluide épais

Densité : 1 à 1,25 selon la teinte

Odeur : légère

Teintes : suivant le nuancier RAL

pH : 9,5 +/- 0,5

Point éclair : sans

Classification AFNOR NF T 36 00 5

Famille I Classe 10/G



PROPRIÉTÉS

FINILAC AQUA est une peinture spéciale qui, en une seule opération, permet de traiter des supports rouillés et laisser une finition parfaite brillante, ce qui engendre un gain de temps considérable.

Avantages : sa formulation a des propriétés très avantageuses car il s'agit d'une peinture riche en pigments spéciaux qui assurent une haute protection anti-corrosive, une résistance chimique à l'eau, à l'abrasion. Accrochage direct sur les surfaces rouillées, étalement facile. Cette peinture permet une protection longue durée exceptionnelle aux intempéries. Composition conforme à la Directive 2004/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21/04/2004 relative à la réduction des émissions de Composés Organiques Volatils, suivant les taux applicables au 1^{er} janvier 2010 et ne contient pas de dérivés aux plombs.

Domaines d'utilisation : revêtement idéal pour les professionnels de l'entretien, dans les ateliers de réparations, toutes industries (aussi bien en intérieur qu'en extérieur pour la protection des surfaces métalliques, tuyauteries, etc..) sur surfaces métalliques et bois. Permet également de réaliser des opérations de rénovation lors de travaux publics.

Consommation théorique : 1 kg pour 3 à 5 m² et par couche pour une épaisseur de 50 microns. Pour obtenir une finition en protection anti-corrosion totale, il est recommandé d'avoir une épaisseur minimale de 100 microns. Pour les teintes jaune et orange, il est conseillé d'appliquer au minimum 3 couches.

Temps de séchage à 20°C : hors poussière : 15 à 20 minutes. Sec au toucher : 1h30 une épaisseur minimum de 50 microns . Dur à cœur : 24 heures. Recouvrable : 4 heures.



Utilisation de FINILAC AQUA suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	DILUTIONS	MODE D'EMPLOI
À la brosse, au pinceau, au rouleau, etc...	Pur ou dilué avec 5 % d'eau maximum. Cette dilution peut être adaptée en fonction de la consistance désirée.	Procéder à un brossage afin d'éliminer toutes les écailles de rouille et particules non adhérentes. Dans tous les cas d'applications, ceux-ci devront être réalisés selon les règles de l'art. Dégraissier le support convenablement à l'aide de DS 20 ou VÉRIMAX 92 par exemple, dilué de 10 % à 20 % dans de l'eau. Une fois le dégraissage effectué, rincer abondamment à l'eau claire et laisser sécher 24 h de façon à obtenir un support parfaitement sec. Agiter FINILAC AQUA avant utilisation. Appliquer en 2 ou 3 couches minimum. Le nettoyage du matériel s'effectue à l'eau immédiatement après leur utilisation.
Pistolet HVLP (pneumatique basse pression). Buse Ø 1,2 mm, pression : 0,8 bar.	Dilué de 5 % à 25 % d'eau. Cette dilution doit être adaptée en fonction des préconisations du constructeur du matériel.	
Pistolet Airless / Airmix. Buse Ø 0,13 mm, pression : 50 - 180 bars.	Dilué de 5 % à 25 % d'eau. Cette dilution doit être adaptée en fonction des préconisations du constructeur du matériel.	
Pistolet pompe à membrane. Buse Ø 1,2 mm, pression 0,5 - 0,8 bar.	Dilué de 5 % à 25 % d'eau. Cette dilution doit être adaptée en fonction des préconisations du constructeur du matériel.	
Pistolet pneumatique. Buse Ø 1,5 - 1,8 mm, pression 3,5 - 4 bars.	Dilué de 5 % à 25 % d'eau. Cette dilution doit être adaptée en fonction des préconisations du constructeur du matériel.	

Recommandations : ne pas appliquer **FINILAC AQUA** en dessous d'une température de 10°C. Nous informons notre aimable clientèle que pour tout support déjà peint, il est nécessaire de connaître le type de peinture utilisé afin d'éviter les incompatibilités entre peintures. Dans le cas contraire, un essai sur une petite surface devra être réalisé afin de s'assurer de la tenue du revêtement. Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé hermétiquement, à l'abri du gel, des fortes chaleurs à une température comprise entre 10°C et 30°C. Bien refermer l'emballage après usage. Port de gants de protection recommandé. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.