DÉCAPANT SEMI-LIQUIDE

2024-12/1-PB

DIVISION
GAMME GÉNÉRALE

FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE

PEINTOX SL

SUPER DÉCAPANT SEMI-LIQUIDE ACTIF SUR PEINTURES ET REVÊTEMENTS VERNIS - GRAFFITIS - COLLES

ACTION ULTRA-RAPIDE

SPÉCIAL BAIN ET SURFACES HORIZONTALES

- ADAPTÉ POUR UN TRAITEMENT EN BAIN ET POUR SURFACES HORIZONTALES
- ACTION ULTRA-RAPIDE
- PRÊT À L'EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES :

Etat : fluide huileux

Densité : 1,05 +/- 0,03

Odeur : solvantée

Couleur : jaune claire

pH : sans

Point éclair : < 23°C

MODE D'EMPLOI :

Voir tableau page 2.







➤Définition :

PEINTOX SL est un décapant rapide, polyvalent et puissant, permettant de traiter toutes les surfaces peintes ou vernies en bain et à l'horizontale.
Sa composition satisfait les utilisateurs les plus exigeants du fait de sa polyvalence d'action.

➤Avantages :

Efficacité :

- Action ultra-rapide.
- Viscosité idéale et adaptée pour un traitement en bain.
- Ne nécessite pas de rinçage.
- Ne noircit pas le bois

Polyvalent :

- Efficacité est reconnue sur tous les supports habituellement rencontrés dans le domaine du bâtiment.
- Ce décapant est idéal pour les peintres et autres artisans intervenant dans le BTP.
- Décape les peintures de tous types (mono et bi-composants), les lasures et vernis divers.
- Peut être appliqué sur tous supports : bétons, métaux ferreux et non ferreux, zinc, galvanisé, boiseries, pierres, bétons, etc...

➤Rendement :

De 0,15 à 0,3 Litre/m², selon le revêtement. La notion de rendement n'est donnée qu'à titre indicatif. Ces données permettent d'évaluer un chiffrage des chantiers et ne sont en aucun cas contractuelles : seuls des essais permettent de définir avec exactitude les quantités de produit à appliquer en fonction des différents supports à traiter. Il peut parfois être nécessaire de procéder à une nouvelle application.

➤Domaines d'utilisation :

Efficacité reconnue sur tous les supports habituellement rencontrés dans de nombreux domaines :
Menuiseries, secteur du bâtiment, industries mécaniques, ateliers de maintenance, entreprises de peintures, services d'entretien, collectivités, BTP, carrosseries automobiles, artisans, entreprises de nettoyage des graffitis, ...

DACD
Solutions Innovantes & Responsables

Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans, Zone d'Activités Mathias - 26320 Saint-Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46 - Email : contact@dacd.com
Site : www.dacd.com - S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S Lyon 453 231 565
APE 4671Z - N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69)

FABRICATION FRANÇAISE

➤Mode d'emploi du PEINTOX SL :

Applications	Dilution	Mode d'emploi
Décapage des peintures de tous types, lasures, vernis.	Prêt à l'emploi.	**BIEN AGITER LE BIDON AVANT UTILISATION. BIEN REFERMER APRÈS USAGE.** Application au rouleau, à la brosse en fibres naturelles. Étaler **PEINTOX SL** sur la surface à décaper. Laisser agir, l'action sera complète lorsque la peinture aura fini de friser. Gratter au scrapeur ou au riflard. Temps d'application : à partir de 20 minutes en fonction des conditions climatiques et du revêtement. Le nettoyage des outils devra s'effectuer à l'eau, aussitôt après utilisation.
Décapage des peintures de tous types, lasures, vernis en bain.		**BIEN AGITER LE BIDON AVANT UTILISATION. BIEN REFERMER APRÈS USAGE.** Préparer un bain de **PEINTOX SL** et mettre les pièces à décaper. Laisser agir, l'action sera complète lorsque la peinture sera décollée du support. Temps de contact : à partir de 20 minutes en fonction des conditions climatiques et du revêtement. Les surfaces peuvent être directement repeintes après séchage complet du support.

➤Recommandations :

Éviter d'appliquer **PEINTOX SL** sur surfaces mouillées. Ne jamais laisser sécher le décapant. La température d'utilisation de **PEINTOX SL** doit être comprise entre 5°C et 50°C; aux températures extrêmes l'efficacité est réduite. Ne pas utiliser sur des surfaces exposées à des chaleurs excessives, sur le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène. Bien refermer l'emballage après utilisation. Travailler en local aéré et ventilé. Celui-ci devra avoir un équipement électrique protégé. Ne pas utiliser d'outils pouvant provoquer des étincelles. Conservation : dans un local frais et ventilé à l'écart de toute flamme, étincelle, source d'ignition, à l'abri de l'humidité, des rayons solaires, à une température comprise entre 5°C et 25°C. Porter des gants, lunettes de protection, vêtement imperméable. Ne pas respirer les vapeurs. En cas d'éclaboussures dans les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire et consulter un médecin. Ne pas rejeter à l'égout ou en milieux naturels.

DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. DACD n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

DACD
Solutions Innovantes & Responsables

Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans, Zone d'Activités Mathias - 26320 Saint-Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46 - Email : contact@dacd.com
Site : www.dacd.com - S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S Lyon 453 231 565
APE 4671Z - N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69)

FABRICATION FRANÇAISE