



VÉGÉ DÉCOFFR®

AGENT DE DÉMOULAGE ET DE DÉCOFFRAGE DIFFÉRÉ ÉCOLOGIQUE POLYVALENT
FORMULATION AVEC BASE VÉGÉTALE BIODÉGRADABLE
MATIÈRES VÉGÉTALES RENOUVELABLES D'ORIGINE AGRICOLE
INSENSIBLE AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : liquide
Densité : 0,89 +/- 0,03
Odeur : oléagineuse
Couleur : ambrée
pH : sans
Point éclair : 170°C



PROPRIÉTÉS

VÉGÉ DÉCOFFR® est une composition basée sur une formulation végétale destinée à différents types de coffrages : fer, plastique, bois traités, contreplaqué, etc... et s'utilise également pour des coffrages ou des moules chauffants à une température d'étuvage de 50°C maximum.

Avantages : il s'agit d'une formule à base de composés oléagineux d'origines végétales renouvelables qui constituent une alternative écologique en remplacement des huiles minérales et des composés issus de la pétrochimie. Sans classement hygiène et sécurité, préserve l'utilisateur. Sans dégagement d'odeurs désagréables contrairement aux formulations qui utilisent des dérivés chlorés aromatiques, organo-volatils, etc... Sa composition non corrosive protège les supports traités.

VÉGÉ DÉCOFFR® n'est pas affecté par les conditions de température (élevées ou basses lors de travaux en saison froide). Ce décoffrant différé supprime l'adhérence des bétons sans entraîner d'effets secondaires néfastes (traces huileuses, poudrage sur les produits démoulés), ne farine pas, ne tache pas, ne bulle pas, ce qui permet de garder les banches propres. Sa viscosité permet l'application sur batterie et tous moules verticaux.

Domaines d'utilisation : **VÉGÉ DÉCOFFR®** convient à tous les chantiers de bétons banchés, de préfabrication (avec un étuvage inférieur à 50°C), de bétons précontraints.

Consommation moyenne : moules ou banches métalliques : 20 à 25 m²/Litre; moules plastiques : 25 à 30 m²/Litre; moules contreplaqués : 10 à 20 m²/Litre; moules contreplaqués traités : 20 à 25 m²/Litre; moules en bois : 10 à 15 m²/Litre; moules et pistes en béton : 10 à 15 m²/Litre.

Utilisation de **VÉGÉ DÉCOFFR®** suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Moules ou banches : métalliques, plastiques, contreplaqués (traités ou en bois).	Prêt à l'emploi.	En pulvérisation (manuelle ou air comprimé), au balai, à la brosse, au rouleau, au chiffon. Le film appliqué doit être mince et uniforme. Toujours éviter un surplus de VÉGÉ DÉCOFFR® qui peut être néfaste à l'aspect final ainsi qu'à l'adhérence des revêtements ultérieurs.

Biodégradabilité : les composés oléagineux 100 % d'origines végétales présentent une biodégradabilité supérieure à 87 % suivant le test OCDE 301B. Les agents de surface présents dans la formulation sont conformes au règlement CE n°648/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents : biodégradabilité primaire au moins de 80 %; biodégradabilité finale (minéralisation) au moins de 60 %.

Recommandation : conservation dans un local frais et ventilé à l'abri de l'humidité.

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.