DACD
Partenaire · Chimie · Innovation

kiwa certifié ISO 9001 — kiwa certifié ISO 14001

DA 0812/1

FICHE TECHNIQUE

Zéro Picto

FLASH ENROBÉ

ENROBÉ À FROID STOCKABLE SOUPLE ET DRAINANT

FORMULATION AVEC LIANT - ÉMULSION - FLUXANT PÉTROLIER

GRANULATS ET SABLES CONFORMES À LA NORME EUROPÉENNE XP P 18-540

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État *: solide, granulométrie 0/4 mm*
Densité *: 2 +/- 0,1*
Odeur *: de bitume*
Couleur *: noire*
pH *: sans*
Point éclair *: sans*

PROPRIÉTÉS

Produit prêt à l'emploi, **FLASH ENROBÉ** *est formulé à base de bitume avec liant, émulsion et fluxant pétrolier. Cette composition offre souplesse et grande cohésion lors de son application.*

Avantages : *son application aisée supprime les déplacements d'équipes "lourdes", l'immobilisation de matériels coûteux, l'arrêt du trafic et ne nécessite aucun main d'œuvre spécialisée.* **FLASH ENROBÉ** *peut être mis en œuvre par tous temps, toutes températures (sauf en période de gel). Composition drainante, résistante, efficace. Compatibilité totale avec le béton, la pierre, l'asphalte et les termacadams, reste insensible au gel, au sel, à l'eau. Granulométrie précise et constante.*

Domaines d'utilisation : *cet enrobé est principalement destiné pour tous les travaux de réparations d'urgence et d'entretien des revêtements de chaussées, créations d'aires de jeux, allées de jardins, trottoirs, etc… Réfections de : nids de poule, flaches, affaissements divers, reprofilage de tranchées, dégâts dus au gel, dégradations des parkings, quais, trottoirs, halls, voies d'accès, nivellement et scellement de tampons divers, tranchées, regards, reprises après adjonction d'eau, de gaz, d'électricité poses de lampadaires, etc…*

Consommation : *60 à 80 Kg pour une surface de 1 m² et 3 à 5 cm d'épaisseur.*

Utilisation de **FLASH ENROBÉ** *suivant le tableau indiqué ci-dessous*

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Réparations, réfections, scellements, nivellements.	*Prêt à l'emploi.*	*1°) Balayer : les débris, les poussières et l'eau. Une surface mouillée n'empêche pas l'adhérence de* **FLASH ENROBÉ.** *2°) Verser sur la partie dégradée une quantité suffisante de* **FLASH ENROBÉ** *jusqu'à ce que le nivellement soit d'un bon centimètre au dessus du niveau souhaité avant le compactage. Bien recouvrir les bordures de la réparation.* *3°) Aussitôt après, compacter* **FLASH ENROBÉ** *avec le dos d'une pelle, d'une dame, d'une plaque vibrante. La circulation reste la meilleure façon de compacter. Il durcira de plus en plus pour atteindre au bout de 15 jours ses performances optimales.* **Nota :** *il est déconseillé de fermer la surface de l'enrobé par un saupoudrage (ciment, plâtre, sable, etc...). De par la nature de sa composition, il est évident que des températures élevées favorisent un durcissement plus rapide de la réparation.*

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).

04/12

Recommandations : *éviter tout contact avec les yeux (se rincer immédiatement en cas de projection).Conservation de 10 mois en seau bien fermé à l'abri du gel, des rayons solaires directs, dans un local frais et ventilé à une température comprise entre 10°C et 30°C.*

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).