



FREIN FILETS FORT

FREINAGE À RÉSISTANCE FORTE



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : liquide visqueux

Viscosité : 500 à 700 Cps

Densité : 1,14 +/- 0,02

Odeur : caractéristique

Couleur : vert émeraude

pH : sans

Point éclair : supérieur à 150°C



PROPRIÉTÉS

FREIN FILETS FORT est une résine anaérobie pour le blocage des goujons, écrous et vis destinés aux assemblages ne devant normalement pas être démontés.

Avantages : cette résine présente une très bonne résistance aux chocs et aux vibrations, protège de la corrosion. La charge est répartie sur 100% des surfaces. **FREIN FILETS FORT** présente également une très forte résistance aux huiles, hydrocarbures, eau froide et chaude, vapeur, fluides et gaz industriels, etc... Démontage très difficile. Sa stabilité est excellente dans le temps. **Économique** : le flacon en V permet une utilisation de 100% de la résine. Un flacon de 50 ml permet le blocage de 600 boulons M10. Une parfaite étanchéité est assurée s'il y a suffisamment de produit entre les filets. Fixe, freine, bloque, renforce tous les assemblages.

Domaines d'utilisation : convient pour l'entretien et la construction en mécanique, assure fixation et étanchéité. Cette résine est particulièrement recommandée pour le blocage permanent des goujons, vis, écrous, etc... ayant un jeu minimum/maximum conseillé de 0,05 à 0,3 mm.

Températures de fonctionnement : -60 à +150°C. **Temps de séchage** : 10 à 25 minutes sur acier; polymérisation complète : 24 heures. **Rupture sur boulons M10 acier** : supérieur à 20 Nm (suivant la norme AFNOR NF T 76 124).

Utilisation de FREIN FILETS FORT suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Freinage, fixation, blocage.	Prêt à l'emploi.	Appliquer l'adhésif de manière à combler parfaitement le jeu, sur des surfaces propres et sèches. Assembler les pièces et ne pas manipuler pendant le temps de prise (les 10 à 15 premières minutes). Pour une fixation sur inox, métaux traités ou lorsqu'il fait froid, utiliser PRO MÉTAL CLEAN . Nota : la température d'application doit se situer entre +5°C et +40°C.

D.A.C.D

Partenaire · Chimie · Environnement



Recommandations : porter des gants. Stockage : 2 ans minimum dans son emballage d'origine fermé dans un local sec et ventilé à une température comprise entre 5°C et 25°C.

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.